VARATHANE® PREMIUM POLYURETHANE
ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

VARATHANE® PREMIUM POLYURETHANE – лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых лаков на масляной основе по прозрачности, подчеркнет естественную красоту и фактуру древесины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обладает непревзойденной долговечностью, износостойкостью и ударопрочностью;
- подходит для поверхностей с интенсивным использованием и подвергающихся частому мытью;
- обеспечит деревянным поверхностям экстразащиту от истирания, царапин, сколов и отщелкивания;
- высокоэластичный, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
- устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том числе проливам алкоголя;
- защищает поверхность от грязи, просачивания и разрушительного действия воды;
- предотвращает образование грибка и плесени в древесине;
- самовыравнивающаяся композиция, не оставляет следов от кисти;
- высокая заполняющая способность: заполняет дефекты древесины, выравнивая ее поверхность;
- придаст поверхности стойкий блеск с теплым, золотистым оттенком, который не тускнеет со временем;
- супербыстросохнущее покрытие;
- для бытового и коммерческого применения;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: обладает отличной адгезией к новым или ранее тонированным деревянным поверхностям, бетону, камню, кирпичу, пластику.
Ограничения: не рекомендуется для линолеума, виниловой или керамической плитки, металла.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия мебели для жилых комнат и кухонь, межкомнатных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лестниц, декоративных элементов, молдингов, торгового оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек, мебели для гостиниц.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное покрытие с легким янтарным оттенком (глянцевое, полуглянцевое, сатин).

СОСТАВ: уретано-алкид, уайт-спирит + орг. растворители. **ЛОВ:** менее 350 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.
ВЕС: 0,9 кг/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 49,7-50,2% по массе.
РАСХОД: 13 м^2/0,946 л или 52 м^2/3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с натуральной щетиной, аппликатор, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности
Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска, шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Непокрытые поверхности
Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности
Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака.

НАНЕСЕНИЕ

Обратите внимание! Нанесение лака на белые или слегка окрашенные поверхности может вызвать изменение цвета. Не применять при прямом солнечном освещении.
Наносить при температуре от 13ºС до 32ºС и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания. Также большее время высыхания может быть в результате нанесения на красное дерево, кедр или другие породы дерева с высоким содержанием масла, или при нанесении на некоторые покрытия.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).
Наносить минимум в два слоя с 4х часовым промежутком между ними. Наносить последующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №320, только если между нанесением слоев прошло более 12 часов. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпкой, дайте поверхности просохнуть.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°С и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1-2 часа;
- повторное покрытие – 4 часа;
- легкий трафик – 24 часа;
- полное отверждение – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении**.**
Держите подальше от детей!

Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.